


ウォール
ライト
ベイブ
モーデウォール
モーデベイブ
加ム・加ム/ラテ
クロム・ベイブ
花日和
ササ・加ム/ラテ
サハラ・ベイブ
シェイド
アプリ
花紀行
アリコロ
リアブリック
スティック
ジャワスレート
フレーム
アースブラック
アースホワイト
パールイエロー
パールピンク
レッドミックス
アスール
ブルーノ
パールオーカー
フォース/クロス
ネージュ
カエドーン
モザイク
カエドーンプレート
自然石
Gストーン
ピンコロ/2釘
ユニース
クラッシュ
エイゼロック
ストーン
割肌ふち石
鎮石/石柱
ミルストーン
クラッシュストーン
チャームクラッシュ

INTI BRICK

インティブリック


モーデウォール



焼きムラを抑えた密実でプレーンなテクスチャに、スクエアでボリューム感のあるレンガサイズ。他のレンガにはない安定感のあるすっきりとした仕上がりが特徴です。今人気のモトーンをはじめ、落ち着いたカラーラインナップでモダンエクステリアをはじめ、和風、洋風を問わず幅広くお使いいただけます。



Mブラック



Mグレー



Mブラック




Mグレー

Color Variation

レンガ製品は焼いて作られており、色合いや表面の焼き具合などロットによるバラツキがありますのでご理解の上ご使用ください。特に後日、追加でご使用される場合は必ず現品をご確認の上ご使用ください。

Mブラック




Mカイハ



Mグレー



Mアサー



●レンガ製品は多少のガド欠けしている商品もございますのでご理解の上ご使用ください。

- 塗り壁にレンガを笠置などとして使用する場合、施工後目地モルタルからのアク等により、塗り壁表面にスジ状の汚れが発生する場合がありますので、塗り壁、レンガ、目地モルタルは必ず撥水処理を行って防止してください。
- レンガ体表面の細かいひび割れは、焼き物特有のものであり、レンガの性能には影響がありません。
- レンガ製品は、焼きムラによりバラツキがあります。また焼きムラがあるものもございますのでご理解の上ご使用ください。
- レンガ製品は、左写真のように「白華現象」がおりやすい製品ですのでご理解の上ご使用ください。
- レンガ製品は焼成の性質上、寸法にバラツキがあります。施工において目地で調節が必要になります。ご理解の上ご使用ください。尚、JIS R 1250 (普通レンガ)での寸法許容差は長さ±5.0mm、幅±3.0mm、厚さ±2.5mm (210×100×60サイズにおいて)です。
- 汚れ防止の為、浸透性吸水防止剤「アクアシル」(439ページ)のご使用を推奨します。
- 寒冷地では凍害の恐れがありますのでご注意ください。